



# C-ROAD STAB

## GESTABILISEERD ZAND VOOR PERFORMANTE WEGENISTOEPASSINGEN

### VOORDELEN PRODUCT

- Beantwoordt aan de technische voorschriften

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Druksterkte na 2 dagen  $\geq 2 \text{ N/mm}^2$
- Druksterkte na 28 dagen  $\geq 3 \text{ N/mm}^2$
- Verschillende zandsoorten mogelijk (kalksteen, mix,...)

### TIPS VOOR VERVOER EN UITVOERING

- Afhaling op de centrale
- Levering per kipwagen of mixer
- Breng een nabehandelsproduct en/of een bescherming tegen uitdroging aan

### KWALITEIT

Ons product C-ROAD Stab en onze grondstoffen worden intern regelmatig en streng gecontroleerd.

Nos centrales sont certifiées BENOR ou AFNOR, attestant notre volonté de respecter les règles et d'assurer la qualité de nos produits

### VEILIGHEID

Het product is irriterend voor de huid en de ogen door de aanwezigheid van cement in de samenstelling en de verhoogde pH die dit met zich meebrengt. Het is aangeraden persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen (broek, handschoenen, schoenen en bril).



**CCB**

CEMENTIR HOLDING

CCB sa  
Grand-Route 260 | B-7530 Gaurain-Ramecroix



**CCB France**

CEMENTIR HOLDING

CCB France sas  
23 rue Paul Dubrule | Parc d'activité de la Motte | F-59810 Lesquin



Concretely Dynamic