



C-ROAD STAB

STABILISÉ POUR APPLICATIONS ROUTIÈRES À PERFORMANCE

AVANTAGES PRODUIT

- Répond aux prescriptions techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Résistance à 2 j ≥ 2 N/mm²
- Résistance à 28 j ≥ 3 N/mm²
- Différents types de sables possibles (calcaires, mix,...)

CONSEILS TRANSPORT ET MISE EN ŒUVRE

- Enlèvement sous centrale
- Livraison par benne ou mixer
- Application d'un produit de cure et/ou d'une protection contre la dessiccation nécessaire

QUALITÉ

Notre produit C-ROAD Stab et nos matières premières sont soumis à un autocontrôle régulier et rigoureux.

Nos centrales sont certifiées BENOR ou AFNOR, attestant notre volonté de respecter les règles et d'assurer la qualité de nos produits

SÉCURITÉ

Le produit est irritant pour la peau et les yeux du fait de la présence de ciment dans sa composition et du pH élevé qui en résulte. Il convient de porter des équipements de protection individuelle (pantalon, gants, chaussures et lunettes).



CCB

CEMENTIR HOLDING

CCB sa
Grand-Route 260 | B-7530 Gaurain-Ramecroix



CCB France

CEMENTIR HOLDING

CCB France sas
23 rue Paul Dubrule | Parc d'activité de la Motte | F-59810 Lesquin



Concretely Dynamic