



# C-PILE WALL

## BETON VOOR SLIBWANDEN, DIEPWANDEN

### VOORDELEN PRODUCT

- De viscositeit 4 uur in stand houden
- Verhoogt het rendement van het betonneren
- Zeer hoge vloeibaarheid
- Gepaste mix tussen de verschillende leveringen

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Sterkteklasse minimum C30/37
- W/C ≤ 0,50
- Consistentieklasse S5
- Maximum korrelgrootte = 20 mm
- Hoeveelheid cement > 400 kg
- Type cement Low Alkali (LA)
- Bezinkingsnelheid (ml/min volgens ASTM C232): <1

### TIPS VOOR VERVOER EN UITVOERING

- Levering in mixer
- Het beton moet goed gemixt worden op de werf
- De werf moet toegankelijk zijn omwille van de vloeibaarheid van het beton dat door de vrachtwagens wordt vervoerd om ongevallen te vermijden
- Het externe deel beton moet een beschermingslaag of nabehandeling krijgen

### KWALITEIT

Ons product C-PILE Wall en onze grondstoffen worden intern regelmatig en streng gecontroleerd. Onze centrales zijn BENOR of AFNOR gecertificeerd waarmee wij willen aantonen dat wij de regels naleven en de kwaliteit van onze producten verzekeren.

### VEILIGHEID

Het product is irriterend voor de huid en de ogen door de aanwezigheid van cement in de samenstelling en de verhoogde pH die dit met zich meebrengt. Het is aangeraden persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen (broek, handschoenen, schoenen en bril).



CCB sa  
Grand-Route 260 | B-7530 Gaurain-Ramecroix



CCB France sas  
23 rue Paul Dubrule | Parc d'activité de la Motte | F-59810 Lesquin

