



-AGRI FLOOR

BETON VOOR VLOEREN: MESTRESERVOIR EN MESTPUT, SILO (MAÏS, GRAS, PULP,...)

VOORDELEN PRODUCT

- Keuze van de grondstoffen in functie van de mogelijke inwerking van stoffen uit de landbouw
- Betonformuleringen bestand tegen chemische inwerkingen
- Duurzaam beton

TECHNISCHE GEGEVENS

- Sterkteklasse minimum $\geq C25/30$
- $W/C \leq 0,55$
- Maximum korrelgrootte vanaf 8 mm
- Consistentieclasses S3, S4 en S5
- HSR- of SR-cement

TIPS VOOR VERVOER EN UITVOERING

- Levering per mixer
- Verpompbaar beton
- Gebruik geen staalvezels
- Tril het beton om het voldoende compact te maken
- Breng een nabehandelsproduct en/of een bescherming tegen uitdroging aan
- Wacht 3 maand om in te kuilen op jong beton

KWALITEIT

Ons product C-AGRI Floor en onze grondstoffen worden intern regelmatig en streng gecontroleerd.

Onze centrales zijn BENOR of AFNOR gecertificeerd waarmee wij willen aantonen dat wij de regels naleven en de kwaliteit van onze producten verzekeren.

VEILIGHEID

Het product is irriterend voor de huid en de ogen door de aanwezigheid van cement in de samenstelling en de verhoogde pH die dit met zich meebrengt. Het is aangeraden persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen (broek, handschoenen, schoenen en bril).



CCB

CEMENTIR HOLDING

CCB sa
Grand-Route 260 | B-7530 Gaurain-Ramecroix



CCB France

CEMENTIR HOLDING

CCB France sas
23 rue Paul Dubrulle | Parc d'activité de la Motte | F-59810 Lesquin



Concretely Dynamic