



C-BUILD MFLOW

KANT EN KLARE METSELMORTEL MET EEN LANGE VERWERKBAARHEIDSDUUR

VOORDELEN PRODUCTEN

- Zeer lange verwerkbaarheid
- Ruimtebesparing op de werf
- Gegarandeerde druksterkte
- Homogeen product
- Vermindert de moeilijkheidsgraad op de werf
- Verbetert het rendement van de werf

TECHNISCHE GEGEVENS

- Druksterkte na 28 dagen ≥ 10 N/mm² (klasse M10 volgens NBN EN998-2)
- Luchtgehalte: 17 +/- 3%
- Verse volumieke massa: 1700 +/- 100 kg/m³
- Verwerkbaarheidsduur > 30 uur
- Spreidmaat > 13 cm

TIPS VOOR VERVOER EN UITVOERING

- Levering per mixer
- Beschermen van mortel en vers metselwerk tegen uitdroging, regen en vorst
- Mortelbakken van 200 liter voorzien en dienen goed bereikbaar te zijn

- Mortel licht opmengen voor aanvang
- Gebruik geen volledig verzadigde metselstenen
- Mortel niet meer gebruiken indien reeds in binding

KWALITEIT

Ons product C-BUILD MFLOW en onze grondstoffen worden intern regelmatig en streng gecontroleerd.

Onze centrales zijn BENOR of AFNOR gecertificeerd waarmee wij willen aantonen dat wij de regels naleven en de kwaliteit van onze producten verzekeren.

VEILIGHEID

Het product is irriterend voor de huid en de ogen door de aanwezigheid van cement in de samenstelling en de verhoogde pH die dit met zich meebrengt. Het is aangeraden persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen (broek, handschoenen, schoenen en bril).

Raadpleeg voor meer informatie het Veiligheidsinformatieblad (VIB) op de website www.ccb.be



CCB

CEMENTIR HOLDING

CCB sa
Grand-Route 260 | B-7530 Gaurain-Ramecroix
www.ccb.be



Concretely Dynamic

